

OLIE-BEITS

Speciaal ontwikkeld voor de professionele kleuring van houten vloeren – eenvoudig in gebruik!



3519
Naturel



3501 Wit
transparant |
intensief



3512 Zilvergrijs
transparant |
intensief



3514 Grafiet
transparant |
intensief



3516 Jatoba
transparant |
intensief



3518 Licht grijs
transparant |
intensief



3541 Havanna
transparant |
intensief



3543 Cognac
transparant |
intensief



3564 Tabak
transparant |
intensief



3590 Zwart
transparant |
intensief



PRODUCTOMSCHRIJVING

Transparante of intensieve kleuren beits voor alle houten vloeren en meubel oppervlakken. Osmo Olie-Beits is bestand tegen water en vuil, is slijtvast en zorgt voor een oppervlak met grip. In vergelijking met conventionele afwerking, zorgen de natuurlijke plantaardige oliën en wassen voor een gelijkmatige kleur en een harmonisch, egaal oppervlak. De vereiste afwerklaag wordt uitgevoerd met een kleurloze Osmo Hardwax-Olie. Door de open poriën structuur kan de afwerking niet barsten, afbladderen of schilferen. Bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensap, melk en water conform DIN 68861-1A - geen watervlekken. Na droging is de afwerking veilig voor mens, dier en plant (speeksel en zweetest conform DIN 53160, geschikt voor kinderspeelgoed volgens EN 71.3).

GEBRUIK

Osmo Olie-Beits is ideaal als gekleurde grondlaag voor alle houten vloeren zoals massieve delen, planken, scheepsdekvloeren, OSB en kurkvloeren. Maar ook trappen en meubels kunnen met Osmo Olie-Beits worden behandeld.

INGREDIËNTEN

Op basis van natuurlijke plantaardige olie (zonnebloemolie, lijnolie, sojaolie, distelolie), ijzeroxide- en organische pigmenten, titaanoxide-witpigment, siccatieven (droogmiddelen) en waterafstotende additieven, gedearomatiseerde terpentijn (benzeen vrij). EU-grenswaarde voor dit product (Cat A / i): 500 g / l VOS (2010). Dit product bevat max. 500 g / l VOS. Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige verklaring op.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht: 0,9-1,15 g / cm³
Viscositeit: > 30-50s, 4 mm volgens DIN 53211
Geur: mild / zwak, reukloos na droging
Vlampunt: > 60 °C volgens DIN EN ISO 2719

OPSLAG

Houdbaarheid is 5 jaar of meer indien de verpakking goed is gesloten. Bewaren op een droge plaats. Bij lage temperatuur kan het product stroperiger worden; dan vóór gebruik 24 tot 36 uur op kamertemperatuur bewaren.

VOORBEREIDING

De houten ondergrond moet schoon, droog en vorst-vrij zijn (max 18% vochtgehalte.). Osmo Olie-Beits is klaar voor gebruik, niet verdunnen. Goed roeren. Oude openporige afwerkingen grondig schoonmaken. Oude kleur en lak lagen moeten worden verwijderd. Gebruik bij schuren altijd een stofmasker. Kleine scheurtjes, grotere naden of gaten in het hout vullen (Osmo Houtpasta). Het hout oppervlak zorgvuldig schuren, beginnen met grof schuurpapier - eindschuurgang voor vloeren P120-150, bij meubels P220-240. Voor het oliën het oppervlak, schuurstof verwijderen door vegen en stofzuigen. Het eindresultaat is onder meer afhankelijk van de houtstructuur, een proefstuk maken is aanbevolen.



AANBRENGEN

Transparante kleur: met een Osmo vloerborstel, microvezel roller, pad houder (hand of met scharnier) of dubbel-blad spatel zeer dun in de richting van de houtnerf op het schone, droge hout aanbrengen en gelijkmatig met een witte pad inmasseren. 12 uur laten drogen bij voldoende ventilatie.

Intensieve kleur: Als er een intensievere kleur is gewenst, breng een dunne laag met de Osmo vloerborstel, microvezel roller, pad houder (hand of met scharnier) of dubbel-blad spatel aan in de richting van de houtnerf en grondig uitstrijken.

Tip: Gebruik een ongebruikte microvezel roller om eventuele sporen binnen 30 minuten na het aanbrengen te verwijderen. Laten drogen bij voldoende ventilatie. Als een meer intense kleur is gewenst, breng dan een tweede zeer dunne laag aan met een vloerborstel, microvezel roller of spatel en wrijf het in met een pad.

Na grondige droging, een laag kleurloze Osmo Hardwax-Olie aanbrengen.

Voor kleinere oppervlakken, bijvoorbeeld bij meubels, kan de Olie-Beits worden aangebracht met een pluivrije doek.

REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN

Met Osmo Kwastenreiniger (aromaten vrij).

DROOGTIJD

Ca. 12 uur (normale omstandigheden, 23°C / 50%, normale vochtigheid). Lagere temperaturen en / of een hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden. Bij goede ventilatie laten drogen.

VERBRUIK

1 liter is voldoende voor ongeveer 24-48 m² bij één laag. Het verbruik van het product hangt grotendeels af van de eigenschappen van hout. Alle informatie heeft betrekking op gladde en geschaafde / geschuurde oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden tot een ander verbruik.

INSTRUCTIE

Voor donkere en inhoudstofrijke hardhout soorten (bijvoorbeeld, Wengé, Merbau, Jatoba, enz.), raden wij Osmo Blanke Was of Osmo Hardwax-Olie 2K PURE aan. Een proefstuk maken is aanbevolen.

Kleur 3501 Wit: Een intensieve witte kleur bij vloeren wordt niet aanbevolen vanwege de gevoeligheid en de natuurlijke vergeling. Als afwerklaag wordt hier de gekleurde Hardwax-Olie 3040 of 3240 (wit transparant) aanbevolen.

Kleur 3519 Naturel: Het wordt aanbevolen om een dun laagje, met een vloerborstel of microvezel roller aan te brengen. Na het drogen moet een kleurloze Osmo Hardwax-Olie worden aangebracht. Het houten oppervlak oogt natuurlijk - met een niet permanente wet look. De afwerking laat een witte sluier achter op rode/ donkere houtsoorten.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Buiten het bereik van kinderen houden. Aanraking met de ogen, de huid en kleding vermijden. Indien medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket aan een arts tonen. Alleen buiten of in goed geventileerde ruimten gebruiken. Let op: Doeken die doordrenkt zijn met het vloeibare product, na gebruik direct uitwassen of luchtdicht bewaren in een metalen vat (gevaar van zelfontbranding). De gedroogde afwerking voldoet aan de DIN 4102 klasse B2 (normaal ontvlambaar). Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

AFVOEREN

Productresten en verpakkingen moeten in overeenstemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code no. 08 01 11) worden afgevoerd.

Alleen volledig geleegde verpakkingen recyclen.

KLEURTINTEN

Nr. 3501 Wit
Nr. 3512 Zilvergrijs
Nr. 3514 Grafiet
Nr. 3516 Jatoba
Nr. 3518 Licht grijs
Nr. 3519 Naturel
Nr. 3541 Havanna
Nr. 3543 Cognac
Nr. 3564 Tabak
Nr. 3590 Zwart

VERPAKKINGSEENHEDEN

0,50 l; 1 l; 2,50 l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 11/18